

## ΜΟΝΩΤΙΚΟ ANTIGREX

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Λευκό επαλειφόμενοελαστομερές ακρυλικό χρώμα ενός συστατικού, αποτελούμενο από συμπολυμερή στυρενίου ακρυλικών ρητινών. Κατάλληλο για στεγανοποίηση και μόνωση ταρατσών, στηθαίων, ασφαλτόπανων με ψηφίδα ,στεγών από μπετόν, υδροροές κτλ. Σχηματίζει υδρόφοβη, ατμοπερατή, ελαστική μεμβράνη αδιαπέραστη ακόμη και από λιμνάζοντα νερά. Διατηρεί την ελαστικότητα του στις πολύ ακραίες καιρικές συνθήκες, με αποτέλεσμα τη γεφύρωση μικρών ρωγμών στην επιφάνεια, εξασφαλίζοντας την στεγανότητα του σπιτιού σας. Παρέχει αντανάκλαση στην ηλιακή ακτινοβολία, λευκότητα και εξαιρετική πρόσφυση σε όλη την επιφάνεια.

Το **ΜΟΝΩΤΙΚΟ ANTIGREX** φέρει πιστοποίηση CE, καθώς είναι πιστοποιημένο βάση EN-1504-2, ως προϊόν προστασίας σκυροδέματος έναντι διεισδύσεων, ελέγχου υγρασίας και αυξημένης ειδικής αντίστασης που περιορίζει την περιεχόμενη υγρασία.



### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

<b>Πυκνότητα</b>	: 1,28-1,29(ΕΛΟΤ EN ISO 2811 20°C)
<b>Ιξώδες</b>	: 18.000 -20.000 mPas(ASTM D2196-86 25°C)
<b>pH</b>	: 8.5-9.2 (ASTM E70)
<b>Αραίωση</b>	: Χωρίς αραίωση
<b>Απόδοση</b>	: 4,5 - 5,2m <sup>2</sup> /ltανά στρώση
<b>Στέγνωμα</b>	: Στην αφή σε 2-4 ώρες και επαναβάφεται σε 12ώρες
<b>Αποχρώσεις</b>	: Λευκό,κεραμιδί
<b>Συσκευασία</b>	: 1Kg, 4Kg, 12Kg
<b>ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)</b>	: Η μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/ΕΚ είναι 40gr/lt (2010). (Κατηγορία Α: “γ”, Τύπος:Υ, Για εξωτερικούς τοίχους ορυκτού υποστρώματος). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 39gr/lt.
<b>Εργαλεία βαφής</b>	: Πινέλο, ρολό και πιστόλι Αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερο υλικό από τα εργαλεία μέσα



## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ημερομηνία έκδοσης: 2018

	στο δοχείο και καθαρίστε τα αμέσως με ζεστό νερό και σαπουνάδα.
<b>Συνθήκες εφαρμογής</b>	: Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 10°C και άνω των 35°C
<b>Αποθήκευση</b>	: Τα δοχεία να παραμένουν κλειστά σε θερμοκρασία από 5 °C έως 40 °C σε σκιερό μέρος. Κλείστε το δοχείο μετά από κάθε χρήση.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

### Ανακινήστε καλά πριν την χρήση

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από ξένα σώματα και ουσίες.

<b>Αβαφες επιφάνειες</b>	<b>1<sup>ο</sup> χέρι:</b> Αστάρωμα με αστάρι ACRYLEX-Σνερού ή διαλύτου <b>ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:</b> Σε περίπτωση πολύ απορροφητικής επιφάνειας, μετά από 12 ώρες, επαναλαμβάνεται το αστάρωμα με ACRYLEX-S ή με μονωτικό ANTIGREX αραιωμένο έως 100% με νερό. <b>2<sup>ο</sup> χέρι:</b> Μία στρώση μονωτικό ANTIGREX χωρίς αραιώση. Επαναβάφεται μετά από 12 ώρες. <b>3<sup>ο</sup> χέρι:</b> Μία στρώση μονωτικό ANTIGREX χωρίς αραιώση. Απόδοση στο παραπάνω σύστημα βαφής για χρήση ρολού: 2 έως 2,4 m <sup>2</sup> /lt και για χρήση βούρτσας: 1,2 έως 1,4 m <sup>2</sup> /lt.
<b>Βαμμένες επιφάνειες</b>	Εύσιμο, στοκάρισμα και αστάρωμα με αστάρι νερού ή διαλύτου ACRYLEX-S στα σαθρά σημεία και επαναβαφή με 2 στρώσεις μονωτικό ANTIGREX χωρίς αραιώση. Απόδοση για χρήση ρολού: 4,4 έως 5,2 m <sup>2</sup> /lit ανά στρώση και για χρήση βούρτσας: 2,5 έως 3 m <sup>2</sup> /lt ανά στρώση.
<b>Ενίσχυση σε κρίσιμα σημεία</b>	Τα κρίσιμα σημεία όπως ενώσεις τοιχίου-δαπέδου, έξοδοι εξαερισμών, κτλ ενισχύονται με γεωύφασμα, το οποίο εμποτίζεται με μονωτικό ANTIGREX. Στη συνέχεια καλύπτεται από πάνω με αρκετή ποσότητα μονωτικό ANTIGREX, μέχρι κορεσμού.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Μακριά από τα παιδιά • Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος • Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα. • Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό αν αισθανθείτε αδιαθεσία • Διάθεση του περιεχομένου και περιέκτη σύμφωνα με όλους τους τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς  
Περιέχει: Μίγμα 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθειαζολιν-3-όνη[ECno247-500-7] και 2-μεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνη[ECno220-239-6](3:1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.  
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΤΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΟΙΚ.ΤΕΤΡ. 5Α ΒΙ.ΠΕ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΙΝΔΟΣ, Τ.Κ. 570 22

ΤΗΛ: 2310 796110, FAX: 2310 723096, www.tetralux.gr, e-mail: contact@tetralux.gr

**CE**

**Tzelos E.Anastasios&Co  
5A Street 7/8, 57022  
Industrial Area of Thessaloniki  
Sindos, Greece**

**17**

**EN 1504-2**

Surface protection products  
Coating

Permeability to CO <sub>2</sub>	S <sub>d</sub> >50m
Watervapor permeability	Class I
Capillary absorption	<0.1kg/m <sup>2</sup> h <sup>0.5</sup>
Adhesion	≥0.8N/mm <sup>2</sup>
Artificial weathering	Passes
Reaction to fire:	EuroclassF
Dangerous substances comply with 5.3	



**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

**Ημερ/νία έκδοσης: 2018**

---

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΤΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΟΙΚ.ΤΕΤΡ. 5Α ΒΙ.ΠΕ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΙΝΔΟΣ, Τ.Κ. 570 22

ΤΗΛ: 2310 796110, FAX: 2310 723096, [www.tetralux.gr](http://www.tetralux.gr), e-mail: [contact@tetralux.gr](mailto:contact@tetralux.gr)